

## KUNSTRASEN TYP 50/11 MONOFILAMENT



Eine außergewöhnliche  
Haltbarkeit: 100.000  
Lisport Zyklen

Hohe  
Nutzungsintensität

Eine spezielle Faser:  
IronBlade

### Farben



Zweifärbig  
Fieldgreen & Olive

### Produktverpackung



Breite 4,00-3,85 m Länge nach Mass

### Zubehör

Markierungslinien (Breite : 50, 75 und 100mm) bei einer Länge von 50. lfd. M. pro Rolle

### Farben

Weiss - Gelb - Blau

### Kleber

Stauff - IBOLA R 202  
(Siehe Datenblatt)

### Nahtband

147 g/qm (Siehe Datenblatt)

## FIELDTURF CLASSIC MP 50

### Verwendungszweck

Fussball - Mehrzweckspielfelder – Kleinspielfelder

### Garneigenschaften

Garnmaterial	Polymer PE
Struktur	"Cross-linked Monofilament"
Garnstärke	13200 Dtex $\pm$ 10%
Bändchenstärke	135 Mikron
Bändchenbreite	8 mm
Bändchenzahl	9
Bruchfestigkeit des Garns	135
Bruchdehnung des Garns	45 %

### Tufteigenschaften

Tuftung	gerade
Teilung	5/8 15,9 mm
Noppenschenkellänge	50 mm $\pm$ 5%
Anzahl der Stiche	11 $\pm$ 10%
Poleinsatzgewicht	1096 g/m <sup>2</sup> $\pm$ 10%
Noppenzahl	6930 $\pm$ 10%

### Trägereigenschaften

Hauptträger	Polypropylen
Herstellungsart	Gewebt
Stückgewicht	270 g/qm
Nebenträger	Keiner
Herstellungsart	-
Stückgewicht	-
Beschichtungsart	Butadien-Styrol
Beschichtungsgewicht	900 g/qm $\pm$ 15%
Beschichtungsgewicht des Rückens	1170 g/qm $\pm$ 10%

**Gesamtgewicht 2266 g/qm  $\pm$  10%**

### Füllmaterial \*

Bezugsnorm	Standard	Dokument
Europa	NF EN 15330-1	R 092483-B1 (02/2010)

\* Die genauen Verfüllmengen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Prüfberichten

